

Camiseta tradicional branca


Cód: P(14934) M(14935) G(14936) GG(14937) EG(20033) EGG(53100)

02/08/2021

Segmento Personalizáveis

Setor Responsável: Pesquisa &amp; Desenvolvimento

Edição Limitada: Não

**DETALHES DO PRODUTO**

**TECIDOS**

CÓDIGO	Partes	Tecido:	Cor:
28178	Frente / Costas / Mangas	MM.30/1 100% PES FIADO BRANCO 160MG/M2	Branco
18416	Debrum	RIBANA 30/1 POL. BR S/ELASTANO(TUBULAR)	Branco

**ESTRUTURA DA PEÇA**

Código	Tamanho	Comprimento(A)	Torax(B)
14934	P	65	47
14935	M	67,5	52
14936	G	71,5	54
14937	GG	73	56
20033	EG	76,5	59
53100	EGG	80	64

**PARÂMETROS DE SUBLIMAÇÃO**

Maquinhas	HLM, HLMi/LMI/PLI/ELI/HLI 400	Tempo: 25 segundos	Temperatura: 200 graus
	PCM 80/ PCM 90 / PCM 100	Tempo: 25 segundos	Temperatura: 200 graus
Itens complementare (vendido separadamente)		Teflon	Uso obrigatorio: Teflon
Itens para sublimação		Pressão: Média	Gabarito: Área livre

Apresentou algum defeito/ Problema: Não

**RELATÓRIO DE SUBLIMAÇÃO**

Apresentou algum defeito/Problema: APRESENTOU BOA SUBLIMAÇÃO, RECOMENDA-SE USO DE TEFLON NO INTERIOR DA CAMISA PARA EVITAR QUE A SUBLIMAÇÃO PASSE PARA OUTRO LADO. FAZER PRÉ AQUECIMENTO DO TECIDO ANTES DE SUBLIMAR. OBS.: CUIDADO COM EXCESSO DE PRESSÃO POIS A CAMISA PODE APRESENTAR MARCA DE PRENSAGEM E SEMPRE FAZER PRÉ AQUECIMENTO.

RESPONSÁVEL PELO TESTE: -

 \*OBS: As medidas possuem uma tolerância de  $\pm 2$ cm