



GRUPO METALNOX

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

Código Produto: 52760

Produto: PORTA RETRATO E OBJETO DIA DAS MÃES

IMAGEM DO PRODUTO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto Frágil: (X) Sim () Não	Cor: BRANCO	Material: MDF	Unid. Venda: UNITÁRIO
Peso: 300 GR	Espessura: 9,6 MM	Comp.x Alt x Larg.: 210 MM X 190 MM X 9,6 MM	Embalagem: PAPELÃO
Descrição Produto: PORTA RETRATO E OBJETO DIA DAS MÃES	PORTA RETRATO E OBJETO DIA DAS MÃES SUBLIMAVÉL APENAS UM LADO		

TESTES DE QUALIDADE

Maquinas:	Magic Machine	Tempo: 90 SEGUNDOS	Temperatura: 200 GRAUS
	HLM, HLMI/LMI/PLI/ELI/HLI 400		
	PCM 80/PCM 90/PCM 100	Tempo:	

TESTE DE USO

ANTES DE INICIAR A SUBLIMAÇÃO É NECESSÁRIO UM PRÉ-AQUECIMENTO NO MATERIAL PARA RETIRADA DE UMIDADE. A PARTE RESINADA DEVE ESTAR DIRECIONADA PARA FORMA FRIA DA PRENSA, COLOCAR UM TECIDO SOBRE O MATERIAL E A FORMA QUENTE DEVERÁ SER ENCOSTADA (SEM PRESSÃO) NO MATERIAL SOBRE TEMPERATURA DE 200° E 20 SEGUNDOS DE CONTATO.PARA O PROCESSO É RECOMENDADO UTILIZAR UMA FOLHA DE TEFLON OU KRAFT SOBRE A BORRACHA DA MAQUINA PARA EVITAR QUE SUJE A MESMA. MAQUINA DEVE ESTAR COM PRESSÃO MÉDIA E REGULADA COM TEMPO E TEMPERATURA ACIMA CITADOS. UTILIZAR TECIDO EM CIMA DO PRODUTO QUANDO PRÉ AQUECER E PERSONALIZAR A PEÇA. **OBSERVAÇÃO: APÓS A SUBLIMAÇÃO RECOMENDA SE VIRAR E PRENSAR AS PEÇAS NOVAMENTE POR 15 SEGUNDOS PARA QUE NÃO FIQUE EMPENADA.** PARA MONTAGEM DO PORTA RETRATO UTILIZAR COLA NOS ENCAIXES. **UMIDADE NO**

MATERIAL: NO CASO DE POSSUIR UMA ESTUFA PODERÁ DEIXAR O MATERIAL PARA RETIRAR A UMIDADE POR MINIMO DE 12 HORAS