GRUPO METALNOX FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS Código Produto: 53389 a 53397 Produto: Camisa Feminina Fitness Código Modelista: 091 Edição limitada: (x) Sim () Não Grade Tam.: P M G GG EG Resp. Compras: SIDNEI

MEDIDAS DO PRODUTO





ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

	•	T • • • •
Matéria	nrıma·	IACIAA
IVIALCIIA	pi iiiia.	I CCIGO

Wateria prima. Tecido					
Cód. Item	Descrição	Cor	Parte Peça/Tecido	Peso (GR)	Embalagem
53389	Camisa Feminina Fitness P	Branco	Cód. 53376	120 gr/m²	PLÁSTICO
			91%+9%PUE		PLÁSTICO
53391	Camisa Feminina Fitness M	Branco	Cód. 53376	120 gr/m²	PLÁSTICO
			91%+9%PUE		PLÁSTICO
53393	Camisa Feminina Fitness G	Branco	Cód. 53376	120 gr/m²	PLÁSTICO
			91%+9%PUE		PLÁSTICO
53395	Camisa Feminina Fitness GG	Branco	Cód. 53376	120 gr/m²	PLÁSTICO
			91%+9%PUE		PLÁSTICO
53397	Camisa Feminina Fitness EG	Branco	Cód. 53376	120 gr/m²	PLÁSTICO
			91%+9%PUE		PLÁSTICO
	Fio de Costura	Branco			
	Fio de Costura	Branco			
	Etiqueta de Composição/Tamanho		Parte interna da Peça		

TABELA DE MEDIDAS (PRODUTO PRONTO)

T-SHIRT FEMININA FITNESS				
TAMANHO	Comprimento Frente - Ombro ao ponto maior		TORAX	
P	63	71	48	
M	66	74	51	
G	69	77	54	
GG	72	80	57	
EG	75	83	60	

LAYOUT ETIQUETA COMPOSIÇÃO/TAMANHO



TESTES DE QUALIDADE

	·				
	Magic Machine	Tempo: 20 SEGUNDOS			
Maquinas	HLM, HLMI/LMI/PLI/ELI/HLI 400			Temperatura: 200 GRAUS	
	PCM 80/PCM 90/PCM 100	Tempo: ***			
Itens Complementares (vendido separadamente):		TEFLON		Uso Obrigatório: TEFLON	
ltens para Sublimação:		TEFLON	Pressão: LEVE	Gabarito: ÁREA LIVRE	

Apresentou algum defeito/Problema: APRESENTOU BOA SUBLIMAÇÃO, RECOMENDA-SE USO DE TEFLON NO INTERIOR DA CAMISA PARA EVITAR QUE A SUBLIMAÇÃO PASSE PARA OUTRO LADO. FAZER PRÉ AQUECIMENTO DO TECIDO ANTES DE SUBLIMAR. **OBS.: CUIDADO COM EXCESSO DE PRESSÃO POIS A CAMISA PODE APRESENTAR MARCA DE PRENSAGEM E SEMPRE FAZER PRÉ AQUECIMENTO, MATERIAL TENDE A TER UM PEQUENO ENCOLHIMENTO.**

TESTE DE USO

Peça piloto provada pela landra. Peça ficou um pouco justa para ser uma M, iremos fazer um ajuste no tamanho para deixar a peça mais confortavel.

Responsável pelo teste de sublimação: Rafael Martins Alves