

Produto: <b>CANECA CERAMICA COLORIDA SPLASH 325ML</b>	Técnicas de Personalização: <b>Sublimação e Serigrafia</b>
Data: <b>23/05/2022</b>	Responsável Compras: <b>SIDNEI</b>
Edição limitada: ( ) Sim ( <b>X</b> ) Não	Setor Responsável: <b>P&amp;D</b>
Responsável pelo teste: <b>P&amp;D</b>	

**IMAGENS DO PRODUTO**


Observação: A medida do detalhe no fundo das canecas podem variar de tamanho

**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

Diam. X Alt.:	<b>81mm X 96,3MM</b>	Espessura:	<b>5,8mm</b>	Peso:	<b>400gr</b>
Produto Frágil:	( <b>X</b> ) Sim ( ) Não	Material:	<b>CERAMICA</b>	Capacidade:	<b>325ML</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				
56321	CANECA CERAMICA SPLASH ROXA FOSCA 325ML				
56322	CANECA CERAMICA SPLASH VERMELHA PINK FOSCA 325ML				

**PARÂMETROS DE SUBLIMAÇÃO**

Máquinas	Magic Machine (Utilizando módulo de canecas)	Tempo:	<b>180s</b>	Temperatura:	<b>200°</b>	Pressão:	<b>MÉDIA</b>
	PCM 100	Tempo:	<b>40s</b>	Temperatura:	<b>200°</b>	Pressão:	<b>MÉDIA</b>

Gabarito:	<b>195mm X 85mm</b>
Itens complementares:	<b>NÃO TEM</b>
Itens para Sublimação:	<b>RESISTÊNCIA CILÍNDRICA+CANECA+PAPEL SUBLIMÁTICO+FITA TÉRMICA</b>
Uso Obrigatório:	<b>-</b>

**RELATÓRIO DE SUBLIMAÇÃO**

PARA ATINGIR UM BOM RESULTADO DEVE-SE AQUECER O FUNDO DA CANECA PRENSANDO EM TORNO DE 5s APENAS O FUNDO OU DEIXANDO SOB UMA BASE AQUECIDA PARA MANTER O FUNDO JÁ PRÉ AQUECIDO. SEGUINDO OS PARAMETROS CITADOS ACIMA OBTIVEMOS UM BOM RESULTADO DE SUBLIMAÇÃO.