

 <b>metalnox</b> personalizáveis	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	<b>NR. DOC</b> FTC.PZ.0050
		<b>REV.</b> 00

<b>Data:</b>	24/11/2025	<b>Segmento:</b>	Personalizáveis	<b>Área responsável:</b>	P&D
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>COR</b>
57426	CANECA CERAMICA ESSENZA CONCRETO 397ML				CINZA
57427	CANECA CERAMICA ESSENZA AREIA 397ML				BEGE

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO					
<b>Material:</b>	Cerâmica			<b>Cor:</b>	Cinza e bege
<b>Tamanho(CxAxL):</b>	130	97	92	<b>Peso (g):</b>	360
<b>Espessura (mm):</b>	6			<b>Caixa Individual:</b>	Não
<b>Capacidade (ml):</b>	397			<b>Unid. Venda:</b>	Caixa
<b>CX 12UN. (CxAxL):</b>	310x240x240mm			<b>Qtde/CX Fechada:</b>	12



TÉCNICAS DE PERSONALIZAÇÃO	IMPORTANTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sublimação</li> <li>• DTF / DTF UV</li> <li>• Serigrafia</li> <li>• Tampografia</li> </ul>	Lavar somente com água e sabão neutro.

PARÂMETROS PARA SUBLIMAÇÃO					
Máquina	Tempo (s)	Temperatura		Pressão	Itens para sublimação
FORNO 3D	480s	200	°C	MÉDIA	RESISTÊNCIA CILÍNDRICA OU FORNO, CANECA, PAPEL SUBLIMÁTICO E FITA TÉRMICA.
PCM100 - PRENSA CILÍNDRICA	180s	200	°C	MÉDIA	
					<b>Gabarito</b> 240mm X 50mm

OBSERVAÇÕES
Os parâmetros indicados acima devem ser considerados como referência, mas ajustes podem ser necessários de acordo com o equipamento e experiência do usuário. Para aplicações de serigrafia e tampografia, considerar a necessidade de prepara a superfície para aderência da tinta ao produto (por exemplo, aplicação de primer).